

CHARME



Col. Foglia Oro 6003 Col. Argento 6002

La ricerca di pellami pregiati condotta nei settori dell'abbigliamento e della pelletteria ha portato all'individuazione dell'articolo CHARME. Articolo di grande prestigio trova nell'arredamento diverse applicazioni. Il divano rivestito in CHARME assume una lucentezza ed una eleganza ineguagliabili. La sua grande versatilità offre la possibilità di arricchire mobili e accessori di ogni genere lasciando ampio spazio alla fantasia e alla creatività di ognuno di voi. CHARME si ottiene per mezzo dell'applicazione di una sottilissima lamina e successivamente trattata con tamponatura manuale e fissativo finale affinché si possono garantire tenute idonee. Anche CHARME è prodotto nel pieno rispetto dell'uomo e dell'ambiente.

The search for upper leathers carried out clothing and the leather industry has led to the creation of CHARME, a very important item which finds in the furnishing sector several application. The sofa covered with CHARME gains incomparable shine and elegance. Its high versatility allows to embellish furniture and accessories with fantasy and creativity. CHARME is produced by using a very thin foil later on precessed through a manual end fixative plugging, in order to guarantee suitable solutions. CHARME is also produced in the full respect for man and the environment.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

SPESSORE / THICKNESS

0.9/ 1.1 mm

ORIGINE MATERIA PRIMA / ORIGIN OF THE RAW MATERIALS

Bovina Europa / North-America

TIPO DI CONCIA / TANNING TIPOLOGY

Al Cromo / Chrome

TIRATURA / DYE

Tintura Passante / Feedthrough dye

TIPO DI RIFINIZIONE / FINISHING

Fiore ritoccato stampato / Retouched printed grain

TEST FISICI / PHYSICAL TEST

RESISTENZA ALLO STROFINIO A UMIDO IUF 450

RESISTANCE AGAINST WET RUBBING IUF 450

80 cicli / cycles

RESISTENZA ALLO STROFINIO A SECCO IUF 450

RESISTANCE AGAINST DRY RUBBING IUF 450

500 cicli / cycles

FATICA ALLA FLESSIONE / BENDING FATIGUE

30.000 flessioni / bendingd

SOLIDITÀ ALLA LUCE / SOLIDITY AT LIGHT

min. 3

CIGARET TEST

bs 5852-1/ 79