

ROKY B SPESSORATO



La categoria dei rivestimenti in pelle viene ulteriormente arricchita dallo SPESSORATO anche conosciuto con il nome distampa dollaro. Entrambe le denominazioni prendono spunto dalle due caratteristiche principali della pelle stessa che peraltro ne fanno un prodotto di alta classe ed eleganza soprattutto per il rivestimento di salotti moderni dalle linee pulite e semplici. Il processo di lavorazione dello SPESSORATO è ulteriormente arricchito da una particolare stampa (stampa dollaro), che ricrea l'effetto ottico di una superficie assolutamente naturale tipico di una pelle pesante e bottalata. Il processo di trasformazione di questa tipologia di pelle, sempre a base di aniline naturali e fissaggi all'acqua, consente di ottenere una pelle morbida e dal tatto setoso assolutamente gradevole. L'attenzione posta a salvaguardia dell'uomo e dell'ambiente che lo circonda è sempre una variabile imprescindibile e a cui si pone sempre più attenzione anche nella realizzazione di questo articolo.

The category of leather coverings is further enriched with the SPESSORATO, know also with the name of "dollar printing". Both denominations derive from the two main characteristics of the leather itself which make it a high-quality product especially as to the coverings of modern sofas characterised by clear and essential lines. The working process is further enriched with the particular "dollar print", which creates the optical effect of an absolutely natural surface, typical of a heavy and bottalata leather. The transformation process of this leather, with the use of natural anilines and water fixings, allows us to obtain a soft and silky leather, really pleasant. The attention paid to the safeguarding of the man and the environment is the most important condition, even in the production of this product.

CARATTERISTICHE / CHARACTERISTICS

SPESSORE / THICKNESS

1.3/ 1.5 mm

ORIGINE MATERIA PRIMA / ORIGIN OF THE RAW MATERIALS

Bovine Europee

TIPO DI CONCIA / TANNING TIPOLOGY

Al Cromo / Chrome

TIRATURA / DYE

Tintura Passante / Feedthrough dye

TIPO DI RIFINIZIONE / FINISHING

Fiore ritoccato stampato / Retouched printed grain

TEST FISICI / PHYSICAL TEST

RESISTENZA ALLO STROFINIO A UMIDO IUF 450

RESISTANCE AGAINST WET RUBBING IUF 450
200 cicli / cycles

RESISTENZA ALLO STROFINIO A SECCO IUF 450

RESISTANCE AGAINST DRY RUBBING IUF 450
1000 cicli / cycles

FATICA ALLA FLESSIONE / BENDING FATIGUE


50000 flessioni / bendingd

SOLIDITÀ ALLA LUCE / SOLIDITY AT LIGHT

min. 3

CIGARET TEST

bs 5852-1/ 79



3009



3010



3001



3002



3003



3004



3005



3006



3007



3008



3011



3012